

オリゴマー

UV硬化タイプ

植物油アクリレート

品名	成分/組成		
	油種	バイオマス%	官能基数 ※1
UV-5019S	大豆油	69	1.5
UVAC-54S *	大豆油	52	0.9
XQ-2586 *	亜麻仁油	61	2.0
UV-8025R	米油	70	1.4

物性	
色数	粘度 ※2
13以下	150~350
6以下	20~50
12以下	250~350
13以下	60~250

特徴	技術資料
大豆油アクリレート	○
大豆油アクリレート、DAP樹脂との相溶性良好	
亜麻仁油アクリレート	○
米油アクリレート	

* : パイロット品

※1 : 計算値

※2 : E型粘度 (25°C, dPa・s)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。

各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。