## ドライヤー

| 品名          | 成分/組成       |                        |        |
|-------------|-------------|------------------------|--------|
|             | 金属種         | 金属%                    | バイオマス% |
| TODRY-MN-NV | マンガン        | 3                      | 64     |
| Tドライヤー      | コバルト、ジルコニウム | コバルト 3.7<br>ジルコニウム 1.2 |        |

| 物性   |           |  |
|------|-----------|--|
| 色数   | 粘度※1      |  |
| 18以下 | 3500~4500 |  |
|      |           |  |

| 特徴                      | 技術資料 |
|-------------------------|------|
| 速乾性マンガンドライヤー、コバルトと同等の性能 |      |
| コバルト、ジルコニウムの混合ドライヤー     |      |

※1:B型粘度(25°C, mPa⋅s)

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。 各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。