

ポリマー
 アクリル
 ポリオールタイプ

品名	溶剤
SIN50	酢酸ブチル
HAN20	酢酸エチル
XT-3688	酢酸エチル
XT-4785 *	酢酸ブチル
XT-8053 *	酢酸ブチル

* : パイロット品

物性				
粘度※1	加熱残分※2	水酸基価※3	酸価	色数
G+~H	47~49	60	---	---
O~Q	37~41	16	4以下	---
S~W	51~53	80	1以下	---
W~Y	50~52	80	2~5	---
X~Z3	46~50	49~52	---	2~5

※1 : ガードナー粘度 (25°C)

※2 : 130°C、1時間、(%)

※3 : 計算値

特徴	技術資料
シランカップリング剤変性品 ガラス等の無機材と高い密着性	
速乾性、高硬度。アクリル板と高い密着性	○
木部への密着性良好	
金属への密着性、防錆性	
速乾性、高硬度。骨格中に三級アミン構造含有	

性能向上等の理由により、予告なく仕様を変更する場合があります。

各製品の物性値は標準値であり、必ずしも保証された物ではありません。詳しくは各々のテクニカルインフォメーションをご参考下さい。