

開発技術情報

油性オフセットインキ用 **NON-VOC** ワニス

1.ラインナップ紹介

NON-VOC（鉱物油不使用タイプ）ワニスに新たな製品が加わりました。

	粘度 ※1	タック ※2	バイオマス% 植物油% ※3	特徴
LS-197-NON-VOC	3700 - 4300	18.5 - 20.0	77% 55%	汎用ワニス
LS-297-NON-VOC	2500 - 3000	16.5 - 18.0	78% 55%	汎用ワニス (アルキッド使用)
MG-5000-NON-VOC	750 - 1300	12.0 - 15.0	75% 44%	セミハードゲル ハイセットタイプ
HG-8000-NON-VOC	1700 - 2200	12.0 - 15.0	76% 42%	ハードゲル

※1：E型粘度（25℃,dPa・s）

※2：インコメーター（32℃,400rpm,30秒値）

※3：バイオマス%は概算値。（炭素同位体の分析等は未実施）

植物油%は印刷インキ工業連合会「植物油インキの定義」に準拠。エステルソルベントは植物油%として計算。

各数値は代表値となり、保証値ではありません。また予告なく変更する場合があります。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

